

## **УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛИСТИ AVKOPRESS B**

**AVKO предлага и готови изрязани  
уплътнения от този материал.**



### **ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ**

Уплътнителни листи, изработени от висококачествени минерални влакна, арамидни влакна, NBR каучук, пълнители, свързващо вещество.

#### **Приложение**

Подходящи за употреба за уплътняване на вода, водна пара, газове, масла, горива, основни химически вещества.

#### **Предимства**

Гъвкави и еластични маслоустойчиви безазбестови листи за високи температури до 400°C и налягане 100 бара. Листите са с добра свиваемост и възстановяемост.

#### **Технически параметри**

Размери:	1500x1500 mm
Дебелини:	0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Работна температура:	Постоянна 300°C /на пара 250°C/ Пикова 400°C
Макс. налягане:	100 bar
Специфично тегло:	1.7 ÷ 2.0 g/cm <sup>3</sup>
Свиваемост:	5 - 15 %
Възстановяване:	min 55 %
Набъбване в масло 5 часа	max 3%

\* Посочените параметри са за лист с дебелина 2 mm

#### **Качество**

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

#### **Влияние върху човешкото здраве**

Не е констатирано такова.