

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛИСТИ AVKOPRESS C



**AVKO предлага и готови изрязани
уплътнения от този материал.**

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Уплътнителни листи, изработени от висококачествени въглеродни влакна подсилени с нитрил каучук и свързващи вещества.

Приложение

Подходящи за употреба за уплътняване на вода, водна пара, газове, масла, горива, алкохоли, алкална среда, основни химически вещества.

Предимства

Гъвкави и еластични маслоустойчиви безазбестови листи за високи температури до 450°C и налягане 100 бара. Листите са с добра свиваемост и възстановяемост.

Технически параметри

Размери:	1500x1500 mm
Дебелини:	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Работна температура:	Постоянна 250°C /на пара 250°C/ Пикова 450°C
Макс. налягане:	100 bar
Специфично тегло:	1.6 ÷ 1.9 g/cm ³
Свиваемост:	5 - 15 %
Възстановяване:	min 50 %
Набъбване в масло 5 часа	max 3%

* Посочените параметри са за лист с дебелина 2 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.