

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛИСТИ AVKOPRESS M

**AVKO предлага и готови изрязани
уплътнения от този материал.**



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Уплътнителни листи, изработени от висококачествени минерални влакна, арамидни влакна, NBR каучук, пълнители, свързващо вещество, армировка.

Приложение

Подходящи за употреба за уплътняване на вода, пара, газ, масла, горива, основни химически вещества.

Предимства

Гъвкави и еластични маслоустойчиви безазбестови листи за високи температури до 400°C и налягане 120 бара. Листите са с добра свиваемост и възстановяемост.

Технически параметри

Размери:	1500x1500 mm
Дебелини:	0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Работна температура:	Постоянна 250°C /на пара 200°C/ Пикова 400°C
Макс. налягане:	120 bar
Специфично тегло:	1.9 ÷ 2.2 g/cm ³
Свиваемост:	5 - 15 %
Възстановяване:	min 50 %
Набъбване в масло 5 часа	max 3%

* Посочените параметри са за лист с дебелина 2 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.