

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛИСТИ AVKOPRESS R

**AVKO предлага и готови изрязани
уплътнения от този материал.**



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Уплътнителни листи, изработени от висококачествени синтетични влакна и системи каучук.

Сертификация

Продуктът притежава сертификат VDI 2440

Приложение

Подходящи за употреба за уплътняване на масла, газ, петролни продукти, пара, вода и неагресивни среди.

Предимства

Маслоустойчиви безазбестови листи за средни и ниски температури до 250°C и налягане 80 бара. Листите са с повишена твърдост, като се запазват свойствата на компресиране и възстановяване.

Сертификат VDI 2440, EN 13555, DIN 28090-1, издаден от AMTEC

Технически параметри

Размери:	1500x1500 mm
Дебелини:	0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Работна температура:	Постоянна 250°C Пикова 300°C
Макс. налягане:	80 bar
Специфично тегло:	1.85 ÷ 2.0 g/cm ³
Свиваемост:	7 - 15 %
Възстановяване:	min 40 %
Набъбване в масло 5 часа	≤ 2 %

* Посочените параметри са за лист с дебелина 2 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.