


ЛИСТИ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПТФЕ AVKOSEAL® eC



Фирма АВКО® предлага и плоски уплътнения от този материал по зададени от клиента размери и количества!

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Изработени от 100 % експандиран ПТФЕ, чрез използване на специална технология за оформяне на уникална многопосочна разпъната фибрилна структура с изключителна здравина и свойства.

Приложения

Подходящи за изработване на уплътнения, работещи във всички среди масла, горива, вода, киселини, основи, газове и др за работна температура до 260°C. Използват се за изработка на плоски уплътнения и гарнитури за уплътняване на фланци, челни повърхнини и други.

Предимства

Листите АВКОСИЛ® eC представляват материал с отлични уплътнителни свойства, при който отсъства фактора "студена течливост". Това гарантира дългосрочна и надеждна работа на уплътнението. Листите са гъвкави, заемат формата на уплътняваната повърхнина, което ги прави отличен продукт за наранени фланци.

Нетоксични и подходящи за хранителната и фармацевтична промишленост. Широко приложение намират в петролната, химическата, газовата, хранително – вкусова промишленост и др.

Сертификат: VDI 2440, EN 13555, DIN 28090-1, издаден от AMTEC

Технически параметри:

Размери:	1500x1500 mm; 1000x1000mm (±20 mm.); Предлагат се и други размери при запитване от клиент.
Дебелини:	0.5; 1.0; 1.5; 2.0; -10% +15% 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 9.0 mm, ± 10%
Макс. температура:	-240°C / +260°C (пикова температура: 315°C)
Свиваемост:	58 ÷ 66 % ASTM F36
Възстановяване:	18 ÷ 22 % ASTM F36
Клас на пропускливост:	9.2 x 10⁻⁷ mbar.l / (s.m) TA Luft VDI2440
Химическа устойчивост:	0-14 pH

Качество: Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве: Не е констатирано такова.

Информацията в настоящата техническа характеристика се базира на наши изпитания и опит. АВКО® АД не носи отговорност за начина на монтаж или приложение в различни среди или среди комбиниращи комплекс от фактори, които са извън основното предназначение на продукта. АВКО® АД запазва правото си да променя характеристиките без предварително съгласуване. Нашите технически и търговски специалисти ще консултират всеки клиент със специфични изисквания