



AVKOPACK[®] 1401

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Hilado ramo, PTFE dispersión y lubricantes.

Aplicación

La fibra rama posee alta solidez, la impregnación hecha disminuye el coeficiente de fricción. Permite estanqueidad a agua caliente y fría de relativamente alta presión en bombas centrífugas.

Se recomienda para trabajo con ambientes arenosos y fibrosos en las industrias de celulosa, alimenticia y otras. Particularmente apropiada para el abastecimiento de aguas.

Parámetros técnicos

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Temperatura de trabajo: | -50°C/ +140°C |
| Presión de trabajo: | |
| - de bombas centrífugas: | 20 bar |
| - de bombas de pistón: | 100 bar |
| - de armadura: | 100 bar |
| pH: | 5 – 11 |
| Velocidad, V: | 12 m/s |
| Tamaño Estándar: | de 4x4 mm a 25x25 mm |

Calidad

El proceso de producción se controla conforme a las exigencias de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Nocividad para la salud

No ha sido constatada nocividad.