ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СТЕКЛЯННАЯ ЛЕНТА АВКОТЕРМ® 54

Сырье

Стеклянная пряжа.

Приложение

Стеклянное волокно обладает превосходной термоустойчивостью, стойкости на натяжение, мягкостью и гибкостью. Основное предназначение – для уплотнения дверей, переходов, соединений и связей в каминах, печах, духовках, котлах и др. при высоких температурах. Лента – отличный тепло- и электроизолятор.

Очень хорошая гибкость обеспечивает безаварийную работу уплотненных сооружений. Быстрый и легкий монтаж, обуславливает его потребление без проблем даже и в трудных монтажных условиях.

Без ограничений может использоваться при работе с маслами, смазками, растворителями и органичными кислотами. Обладает гидролитической устойчивостью.

Технические параметры

Рабочая температура:	*500°C / 700°C*
pH:	*5 – 11*
V:	*18 m/s*
Цвет:	*натуральный*
Плотность:	*1,4 ÷ 1,8 g/cm^3*

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.

Болгария, 7000, г. Русе, ул. "Св. Димитыр Басарбовски" 12; Тел. +359/82/884 555, 884 556,
Факс: +359/82/884 550; E-mail: office@avko.bg; Web: www.avko.bg